

## دراسة تأثير بودرة حجر البازلت على خواص الخرسانة

عماد مسعود دوحه<sup>1</sup>، خالد محمد عمرو<sup>2</sup>، أمحمد علي أبودينه<sup>3</sup>،

عبدالله أبوالقاسم عمرو<sup>4</sup>

1 جامعة نالوت ، كلية الهندسة ، جادو ، ليبيا : [i.doha@nu.edu.ly](mailto:i.doha@nu.edu.ly)

2 جامعة غريان ، كلية الهندسة ، غريان ، ليبيا : [khaled.emhamed@gu.edu.ly](mailto:khaled.emhamed@gu.edu.ly)

3 جامعة نالوت ، كلية الهندسة ، جادو ، ليبيا : [m.abudeena@nu.edu.ly](mailto:m.abudeena@nu.edu.ly)

4 المعهد العالي للعلوم و التقنية ، سوق الجمعة ، ليبيا : [abdo84@yahoo.com](mailto:abdo84@yahoo.com)

### المخلص

تعتبر الإضافات الخرسانية من العلوم المهمة في مجال هندسة التشييد والبناء، ومن المعروف أن من أحد مميزات الإضافات الزيادة النسبية للعمر الوظيفي للمنشآت الخرسانية بشكل عام ، ولقد سعى الإختصاصيون في قطاع التشييد في معظم الدول للوصول إلى طرق إستثمار مثلى للموارد الطبيعية، مع التطور التقني الهائل في شتى المجالات، و في هذا البحث حاولنا توجيه الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية ومحاولة إستثمارها بالشكل الأمثل، نظرا للإمكانيات والمزايا العديدة التي تقدمها سواء الإقتصادية أو البيئية.

هذه الدراسة تتناول مدى إستخدام إضافة مادة حجر البازلت الذي تم طحنه لإخراجه على هيئة بودرة ناعمة بدرجة نعومة الاسمنت أو أقل بقليل ، حيث إن إعادة الإستخدام لمثل هذه المصادر لا تساعد على حفاظ الموارد الطبيعية فحسب، و أيضا في مدى الإستفادة منها في إستبدال نسبة المواد الأولية المستخدمة في الخرسانة الإسمنتية البورتلاندية العادية. أي استبدال البازلت المطحون على شكل بودرة إلى ما يصل نسبته 15% من نسبة الاسمنت ومقارنة النتائج بالخلطة المرجعية بدون إضافات، حيث تم تقييم هذه البدائل على خصائص خليط الخرسانة العادية بإجراء عدد من الاختبارات المعملية والتي تشمل قابلية التشغيل، نسبة الامتصاص، قوة الضغط ، قوة الشد غير المباشر (الانشطار) وتأثير درجة الحرارة وللوصول لنتائج مجدية و مدى الاستفادة من هذا النوع من النفايات وإمكانية إعادة استخدامها بنجاح كبديل جزئي للإسمنت في الخلطات الخرسانية و ذلك لقلّة تكلفتها مقارنة بالاسمنت . و يوجز البحث أنه كلما زادت نسبة الإحلال حتى 15% زادت مقاومة الضغط قبل وبعد تعرضها لدرجة حرارة تصل 100 درجة مئوية، وكذلك أعلى مقاومة شد غير مباشر وأقل نسبة إمتصاص للماء .

**الكلمات المفتاحية :** الإضافات الخرسانية، بودرة حجر البازلت ، الخرسانة العادية ، مقاومة الضغط .

## 1 . المقدمة

إن الإستخدام الصحيح للموارد الطبيعية يتحقق عن طريق إستغلال المنتجات الثانوية والمواد القابلة لإعادة التدوير للتوصل إلى أثر بيئي أقل يتأكد من خلال تخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الإستخراج الكلي للمصادر الطبيعية من المحاجر، وبدورها تمثل بعض من الإجراءات الرئيسية التي تلبى الاحتياجات لتطوير البناء المستدام، حيث أن تطوير البناء المستدام يعتبر مجدياً بالأداء المرضي من حيث سلامة وإمكانية تنفيذ الهياكل الإنشائية والمباني بتكاليف أقل ومزايا بيئية على الخرسانة العادية.<sup>[1]</sup>

وجدير بالذكر فإن استخدام هذه الإضافات يجب أن يقنن وكذلك أن تكون الخلطة الخرسانية مصممة ومحسوبة ومعايرة، حيث للإضافات الخرسانية استخدامات عديدة سواء كانت أثناء عمليات الخلط بالموقع أو بمحطات الخلط المركزية أو عند مصانع الخرسانة الجاهزة والخرسانة السابقة للإجهاد. وإن إستخدام الإضافات تطورت ودخلت في صناعة مواد البناء كمصانع الطوب والبلاط لتقليل الفاقد أو للحصول على نوعيات ذات اجهادات عالية أو للإيفاء بالمطلبات السريعة، وفي بعض الحالات تستخدم الإضافات الخاصة للحصول على اجهادات مبكرة لهذه العناصر.<sup>[2]</sup>

استخدم في هذه الدراسة اضافة مادة حجر البازلت الذي تم إعادة تدويره لإخراجه على هيئة بودرة ، حيث إن إعادة التدوير لمثل هذه المواد لا تساعد على حفاظ الموارد الطبيعية فحسب، بل تساعد أيضاً في حل أزمة التخلص منها. وكما نوه مسبقاً فإن حجر البازلت المطحون المستخدم على شكل بودرة ناعمة لاستبدال ما يصل نسبته 15% من نسبة الاسمنت في الخلطات الخرسانية لتقييم هذه البدائل على خصائص الخلطة الخرسانية بإجراء عدد من الاختبارات المعملية.

حيث تتوفر أحجار البازلت بشكل واسع في المنطقة الغربية من القطر الليبي وتتكشف على سطح الأرض وتندرج أحجامها بمناطق جنوب شرق مدينة غريان بأبعاد من (10 - 100م) وتستخدم هذه الصخور حالياً عن طريق تكسير الحجر البازلتي ذو الأحجام الكبيرة أبعادها (1 - 10م) من مقالع كبيرة وطحنها بهدف إنتاج الزلط والرمل لاستخدامها في كافة أعمال البناء والردم وفرش الطرق وغيرها. وللحجر البازلتي مواصفات عالية حيث لا يزيد وزنه الحجمي عما هو للصخور الرسوبية والمكافئ الرملي للرمل البازلتي تقريباً (85%) وهو يحقق مؤشرات أفضل من حيث النفاذية ومقاومة الحريق والأحماض مما أدى إلى استخدامه في السيراميك المزجج كما أن المقاومة علي الشد تضاعفت في البلوك البازلتي حتى 81 كغ/سم<sup>2</sup>، وإن الخرسانة البازلتية لقابلية تشغيل مقبولة عند تأمين التدرج الحبيبي المناسب.ومن هذه المزايا على سبيل المثال إمكانية تحقيق وفر اقتصادي غير مباشر عبر الحصول على خواص أداء يمكن أن تكون أفضل عند استعمال الحصىات البازلتية في تصنيع الخرسانة كبديل عن الحصىات الكلسية و استصلاح


الأراضي بعد استخراج البازلت، مما يؤدي إلى زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة مما يساهم في تنمية وتنشيط القطاع الوطني.

حيث يقدر إنتاج الخرسانة في أمريكا الشمالية التي تحتوي على نوع أو أكثر من الإضافات بحوالي 80% وأن كل الإضافات المستعملة في البناء الخرساني يلزم إن تكون ضمن المواصفات المطلوبة ويجب اختبارها لتقييم تأثيرها على الخواص الخرسانية وتحت الشروط البيئية وعمليات البناء المتوقعة<sup>[3]</sup>.


## 2 . المواد المستخدمة

### 1.2 الركام :

معلوماً أن خواص الركام تؤثر بدرجة كبيرة على متانة وسلوك هيكل الخرسانة، وإثناء اختيار الركام لغرض الاستعمال في خرسانة معينة يجب الانتباه بصورة عامة إلى عدة متطلبات منها، المقاومة الكامنة للكتلة المتصلبة، اقتصادية الخليط، والمتانة المحتملة لهيكل الخرسانة. وأن تدرج حبيباتها تعتبر من الخواص المهمة لركام الخرسانة. وبالجداول رقم (2) أدناه يوضح كثافة الركام المستعمل<sup>[4]</sup>. كما أجريت اختبارات التحليل المنخلي للتأكد من مواصفات المواد المستعملة ومطابقتها للمواصفات الليبية والعالمية والشكلين (5)، (6) يوضحان كل من تدرج الركام الناعم والخشن المستعمل في الخلطة.



شكل 2: منحنى التدرج الحبيبي للركام الخشن و حدود المواصفات



شكل 1: منحنى التدرج الحبيبي لعينة الركام الناعم و حدود المواصفات

## 2.2 الاسمنت و ماء الخلط :


توجد أنواع مختلفة من الاسمنت وتأخذ التسمية من الغرض ولزوم الاستعمال ولكن تبقى مكوناتها الأساسية واحدة وان اختلفت نسبتها من نوع لآخر وأن النوع المستخدم بالبرنامج العملي من الاسمنت البورتلاندي العادي. ويعتبر الماء مهم ليم التفاعل الكيميائي بينه وبين الاسمنت، ولتمتصه المواد المستعملة في الخرسانة، حيث تم استعمال الماء الصالح للشرب و الخالي من الشوائب ، وكما يمنح الخليط المؤلف من الركام الخشن والركام الناعم والاسمنت درجة مناسبة من الليونة تساعده على التشغيل والتشكيل، وبوجود الماء يمكن خلط مقدار أكبر بنفس الكمية من الاسمنت، ويعطي حجماً للخرسانة يتراوح ما بين 10-15%.

ولضبط نسبة الماء بالخلطة أهمية بالغة وعليها تتوقف قوة الخلطة ومساميتها وانفصالها ونزفها ومقدرتها على مقاومة العوامل الجوية من برودة وحرارة وتآكل حيث إن كثرة الماء تضعف الخرسانة وتسبب الانفصال والتدميع والمسامية وقلة الدوام والاهتراء وقلة التماسك والضعف والتقشر والانكماش والتشقق. [5]

## 3.2 الإضافات

هي مواد أو تراكيب من عدة مواد تضاف للخرسانة أثناء الخلط لتحسين خاصية أو أثر من خواص الخلطة الخرسانية، ومن أهم أغراض استعمالها، تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية، تعجيل التصلب للحصول على مقاومة عالية في زمن قصير، إبطاء عملية التصلب، الشك (في الأجواء الحارة أو النقل للمسافات البعيدة)، تقليل الحرارة المتولدة وتقليل النضح أوالنزف (Bleeding)، تحسين مقاومة التآكل وتقليل التقلص الحاصل أثناء التصلب ومنع صدأ الحديد. [6]

كما أن الإضافات المستخدمة بهذه الدراسة هي مسحوق البازلت كما موضحة بالشكل (3). كما جريت اختبارات التحليل المنخلي للمادة المضافة (بودرة حجر البازلت) كما موضح بالشكل (4) ادناه.



شكل 4 : التدرج الحبيبي لبودرة حجر البازلت



شكل 3 : مسحوق (بودرة) حجر البازلت

### 3. الاختبارات المعملية

أثناء تجهيز الخلطة الخرسانية ثبت محتوى الإسمنت بحيث كان 380 كجم/متر مكعب. وأن الخلطة الخرسانية تتكون من إسمنت بورتلاندي عادي مصنع محليا وركام خشن وناعم تم إحضاره من محاجر منطقة باطن جبل نفوسة وحدد لهما معامل نعومة متوسطة، واستخدام مياه خالية من الشوائب. ولتحديد الخلطة للمتر المكعب من الخرسانة استخدمت الطريقة الحجمية كما بالمعادلة (1):

$$V_w + V_s + V_g + V_c = 1m^3 \quad (1)$$


حيث أن: ( $V_w$ ) حجم الماء (بالتر). ( $V_s$ ) حجم الركام الناعم. ( $V_g$ ) حجم الركام الخشن. ( $V_c$ ) حجم الخرسانة.

وبسطت المعادلة الحجمية السابقة إلى معادلة وزنيه لحساب مكونات الخلطة بالكيلوجرام بالمعادلة (2) كالتالي:

$$1m^3 = \frac{C(\frac{W}{C})}{\rho_w} + \frac{A_s}{\rho_s} + \frac{A_g}{\rho_g} + \frac{C}{\rho_c} =$$

### 1.3 إختبار الهبوط

اجري الاختبار لقياس القابلية التشغيلية للخرسانة طبقا للموصفات الأمريكية (ASTM C143-78) وهي الخاصة التي تحدد الجهد اللازم لتشغيل كمية من الخرسانة الطرية، كما موضح بالشكل (5). [7] أظهرت نتائج الاختبار حدوث هبوط بمقدار (2.3سم) للمجموعة الاولى (من غير اضافات) وبزيادة المادة المضافة يقل الهبوط مما يعطي أن قوام الخلطات الخرسانية جاف لجميع مجموعات الإحلال بما فيها الخلطة المرجعية كما بالشكل (6).



شكل 6 : نتائج اختبار الهبوط



شكل 5 : اختبار الهبوط

### 2.3 اختبار زمن الشك


حيث تم في هذا الاختبار استعمال جهاز فيكات لإجراء هذا الاختبار طبقا للمواصفات الليبية (رقم 340 لسنة 1997) و الغرض من هذا الاختبار معرفة لدونه وزمن تصلد الإسمنت، ولتحديد زمن الشك عند إضافة بودة البازلت للإسمنت وتحديد خواص العجينة الإسمنتية. ويحدد في المواصفات الليبية أن لا يقل زمن التصلب الابتدائي عن 45 دقيقة وأن لا يزيد زمن التصلب النهائي عن 10 ساعات.<sup>[8]</sup> وخلصت نتائج اختبار زمن الشك الابتدائي والنهائي الى ان نسب الاحلال للبودة قللت من زمن الشك الابتدائي والنهائي كما موضحة في الجدول (1).

جدول 1 : نتائج اختبار زمن الشك الابتدائي و النهائي

زمن الشك (ساعة)		نسبة الاضافة %
الابتدائي	النهائي	
01:40	03:45	0
01:20	03:25	5
01:15	03:00	10
00:50	02:45	15

### 3.3 اختبار مقاومة الضغط

يعد من الاختبارات المهمة لخواص الخرسانة المتصلدة حيث يعبر عن درجة جودتها وصلابيتها، وأن مقاومة الضغط تعتبر المقاومة الرئيسية للخرسانة، حيث معظم الخواص مثل الشد والانحناء والقصر تزيد بزيادة مقاومة الضغط والعكس صحيح، ولهذا اجري الاختبار بغرض التحكم في جودة الخرسانة كما موضح بالشكل (7) وأنه تم العمل وفقا للمواصفة BS 1881.<sup>[9]</sup>



شكل 8 : نتائج اختبار مقاومة الضغط

شكل 7 : اختبار مقاومة الضغط


و الشكل (8) الموضح أعلاه يبين أنه كلما زاد إحلال المادة المضافة تزداد مقاومة الضغط للخرسانة حيث أعطت نسبة الاحلال عند 15% أعلى مقاومة بقيمة (24.74) MPa بعد 7 ايام و (43.496) MPa بعد 28 يوم مقارنة بمجموعات الاحلال الأخرى (5% - 10%).

### 4.3 اختبار مقاومة الانشطار ( الشد غير المباشر )

تكسر العينات نتيجة تأثير الشد الجانبي المصاحب لقوة الضغط المؤثرة بماكينه الاختبار والذي كان بزيادة نسبية (0.04 - 0.06) ميغا باسكال لكل ثانية وكانت عينة الاختبار اسطوانية الشكل بقطر (15 سم) وبطول (30 سم) ووضعت بين رأسي ماكينة الاختبار في وضع أفقي مع مراعاة توزيع التحميل على كامل الأسطوانة واخذ مقاومة الشد غير المباشر مساوية لنسبة 85% من قيمة الشد والشكل (9) يوضح شكل و أبعاد العينة حسب المواصفات الأمريكية (ASTM 496-04).<sup>[5]</sup>


$$\frac{2P}{\pi DL} = f_{sp} \quad (3)$$

حيث : P هي الحمل الأقصى ، D قطر الاسطوانة ، L طول الاسطوانة ،  $f_{sp}$  مقاومة الشد .



شكل 9 : تأثير الاحمال و ابعاد الاسطوانة


و من الشكل (10) نلاحظ انه عند نسبة الاحلال 15% أعطت أعلى مقاومة شد غير مباشر سواء بعد 7 ايام او بعد 28 يوم بقيمة (2.92 و 3.54 MPa) على التوالي مقارنة بخلاطات الاحلال الأخرى.



شكل 10 : نتائج اختبار مقاومة الشد غير المباشر

### 5.3 تأثير الإضافات على نسبة الامتصاص


نلاحظ من الشكل أدناه أن للمواد المضافة تأثير على نسبة الامتصاص سواء بعد 7 أيام أو 28 يوم حيث يبين الشكل (11) عند نسبة إحلال 5% بعد 7 أيام كانت نسبة الامتصاص في حدود 2.5% ، بينما عندما زادت نسبة الإحلال بنسبة 15% كانت نسبة الامتصاص 4.5% ، هذا ما يدل على أنه كلما زادت نسبة الإحلال لبودرة البازلت بدل الاسمنت زادت نسبة الامتصاص .



شكل 11 : نتائج نسبة الامتصاص

### 6.3 اختبار تأثير درجة الحرارة

يجري الاختبار لمعرفة قوة تحمل مقاومة الخرسانة للضغط بعد تعريضها لدرجة حرارة 100°C ولمدة 24 ساعة ، نلاحظ من الشكل (12) الموضح ادناه نلاحظ أنه كلما زادت نسبة الإحلال لمادة بودرة البازلت محل الاسمنت تزداد مقاومة الخرسانة للضغط ، حيث أنه عند الخلطة المرجعية 0% كانت مقاومة الضغط في حدود 19.87 Mpa بينما عند إحلال البودرة بنسبة 15% نلاحظ زيادة مقاومة الضغط حيث أصبحت 23.73 Mpa ، هذا ما يدل على أنه كلما زادت نسبة الإحلال البودرة زادت مقاومة الضغط و تعتبر مادة بودرة البازلت مادة مقاومة للحرارة و عامل مساعد لتأخير فشل الخرسانة نتيجة الحرائق .



شكل 12 : نتائج اختبار مقاومة الضغط عند درجة حرارة 100°C



#### 4 . الاستنتاجات و التوصيات

من خلال النتائج التي تم عرضها ومناقشتها أعلاه تم التوصل إلى الاستنتاجات و التوصيات الآتية :

- لا يمكن زيادة قابلية التشغيل للخرسانة باستخدام إضافاتبودرة حجر البازلت، حيث وضحت الزيادات من نسب الإضافات (الإحلال) حتى 15% لا تؤدي الى تغيير قوام الخلطة الخرسانية.
- لا يمكن التحكم بزيادة زمن شك الخرسانة بوضع إضافات بودر حجر البازلت، حيث لوحظ أن زمن الشك يقل في حالة إضافة البودرة.
- تزداد مقاومة الضغط للخرسانة المحتوية على إضافات ( بودرة البازلت) تدريجياً سواء بعد مضي 7 أو 28 يوم مما يعطي مؤشر على أن إضافة هذه المادة تعتبر جيدة في زيادة مقاومة الضغط للخرسانة.
- كلما زادت نسبة الإضافات قلت قابلية الخرسانة للامتصاص مما يدل على أنه للبودرة القدرة على جعل المسام و نسبة الفراغات اقل في الخرسانة .
- تزداد مقاومة الضغط للخرسانة المحتوية على اضافات في اختبار الشد غير المباشر (الانشطار).
- أعطت نسبة 15% من مادة الاضافة (بودر حجر البازلت) اعلى مقاومة في الضغط بعد تعرضها لدرجة حرارة 100 درجة مئوية ولوحظ ان زيادة مقاومة الضغط تزداد تدريجياً.
- يوصى باستخدام الإضافات بنسبة إحلال معينة للعناصر الإنشائية وخاصة المدفونة والمعرضة للمياه بسبب مقاومتها العالية للضغط والشد غير المباشر وكذلك لانخفاض نسبة امتصاصها للمياه.
- إجراء المزيد من البحوث لبيان تأثير إضافة مادة حجر البازلت سواء المطحون أو المحبب سواء المستخرج من الصخور او البازلت السطحي والتركيز على نسب الإضافات (الإحلال) في حدود اكثر من 15% والتأكد من النتائج حيث كانت أعلى نسبة في هذا البحث 15 % و كانت جيدة خاصة في مقاومة الضغط و الامتصاص و مقاومة الحرارة .
- إجراء المزيد من البحوث لدراسة تأثير إضافة البازلت على خصائص الخرسانة باستخدام نسب متغيرة للركام وكذلك كمية مياه الخلط و تأثير الاملاح في التربة عليها .
- دراسة بعض الخواص الأخرى للخرسانة الطرية بعد إضافة بودرة البازلت اليها .

## 5 . المراجع

- [1] American Society for Testing and Materials, ASTM C1585-04, Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Concrete.
- [2] Poon C. S., Ann T. W. and Jaillon L., (2004), 'Reducing Building Waste at Construction Sites in Hong Kong' Construction Management & Economics, vol. 22, issue 5, pp 461-470.
- [3] Shen, L. Y, Tam, V. W, Tam, C. M, and Drew, D, (2004), 'Mapping Approach for Examining Waste Management on Construction Sites', Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 130, No. 4, July/August 2004, pp. 472-481.
- [4] المركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية، المواصفة الليبية القياسية رقم " 49 ركام الخرسانة من المصادر الطبيعية .
- [5] الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 'خواص وأختبارات مواد البناء 'الموسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - المملكة العربية السعودية -،أصدار (1429 هجري).
- [6] محمود إمام" ( 2002 ) تقنية الخرسانة الخواص، الجودة والاختيارات " جامعة المنصورة، مصر .ISBN 977-5069-50-5
- [7] سلسلة تاريخ الهندسة أتر العلماء الاوائل في تطوير العلوم الهندسية د.سامح توفيق عبدالفتاح.
- [8] المواصفات القياسية الليبية رقم (340\97)، الاسمنت البورتلاندي، المركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية، طرابلس، 1997.
- [9] أبراهيم علي الدرويش الخرسانة موادها وصناعاتها وضبط جودتها وترميمها شركة الجلال للطباعة اصدار (2000).